



Penetrační nátěry

08/2008

Grundiermittel (K455)

Základní nátěr

Technické údaje

Ředění	od 1:2 do 1:5
Spotřeba	cca 100 g/m ²
Teplota zpracování	>+5 °C

Skladovatelnost

Při normální teplotě. Krátkodobě (cca 24 hodin) působící mráz do -5 °C nezpůsobuje snížení kvality materiálu.

Způsob použití

Pro interiér, k penetraci silně savých podkladů, které by bez penetrace vedly nepřipustně rychlému vyschnutí omítky a tím ke změnám v jejích vlastnostech a zpracování. Vhodné jako penetrace před lepením suché omítky Perfixem.

Vlastnosti

Knauf Grundiermittel je koncentrát s alkalicky odolnou syntetickou disperzí.

Pracovní postup

Zpracování:

Knauf Grundiermittel ředit s vodou u špatně savých podkladů 1:2, u silně savých podkladů do max. 1:5 (objemový díl Grundiermittelu / objemovému dílu vody) a rovnoměrně nastříkat, nanést plstěným válečkem na podklad nebo štětkou na podklad.

Teplota zpracování:

Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout při zpracování pod + 5 °C.

Čištění

Nástroje umýt vodou ihned po použití. Úkapy od Grundiermittelu nejlépe ještě čerstvé umýt vodou. Zaschnutý materiál je možné obvykle odstranit pomocí syntetických ředidel (Etylacetat a jiná rozpouštědla).

Nanášení omítky

S nanášením omítky (včetně sádrových) je možné začít až tehdy, pokud jsou penetrované plochy opět suché. V každém případě je třeba čekat minimálně 6 hodin. Omítání na ještě vlhkou penetraci snižuje její účinnost.

Balení

kbelík 15 kg EAN 4003982020024 Výrobní č. 00005587